

FICHE TECHNIQUE

5 PANNEAUX SHAKER-LISSE

B8100/B8120



Option Mill (MO)

PORTES À ÂME EN PARTICULES

Pour une utilisation régulière (intérieur seulement)

Spécifications	Description
Taille :	Maximum: 914 mm x 2134 mm (36" x 84").
Épaisseur :	35 mm (1 3/8"), 44 mm (1 3/4").
Battants :	Porte 1 3/8" = 29 mm (1 1/8") de bois de faible densité, jointé, pin clair (MO) Porte 1 3/4" = 38 mm (1 1/2") de bois de faible densité, jointé, pin clair (MO)
Traverses :	Porte 1 3/8" = 29 mm (1 1/8") de bois de faible densité, jointé, pin nouveaux ou clair Porte 1 3/4" = 38 mm (1 1/2") de bois de faible densité, jointé, pin nouveaux ou clair
Âme :	Panneau de particules, de densité moyenne de 28 à 32 livres par pied cube. Conforme à la norme CSA-0188 et norme ANSI A208-1. (LD-1/LD-2). Disponible NAUF.
Faces :	Panneaux de fibres rigides 5 panneaux shaker-lisse. Disponible NAUF.
Adhésif :	Type 1, entièrement étanche ; Acétate de polyvinyle PVA (NAUF) ; COV < 14,98 g / L.
Options :	Spécifiez 5 panneaux shaker-lisse B8120 [porte 44 mm (1 3/4")] coupe-feu 20 minutes, pression neutre (NP) ou positif (PP) Contactez-nous pour plus de détails sur les restrictions coupe-feu (ouverture, usinage, etc....) Portes pliantes, coulissantes, pivotantes, escamotables (pocket doors) Portes prémontées Portes avec apprêt de faible COV Usinage sur demande. Consultez notre charte d'usage Battants et traverses avec apprêt ou scellés Identification individuelle (tag) Livraison par étage
Finition :	Avec apprêt seulement ou peinturées en usine. Le haut et le bas sont scellés. Développement de couleur sur mesure.
Programmes :	Boccam atteste que ces modèles de portes à âme en particules contribuent aux programmes de l'industrie tels que LEED ® , Green Globes et autres, contactez-nous!
Norme :	ANSI/WDMA I.S. 1 A-2013 ; CAN/CSA 0132.2 Series-90(R1998) AWI/AWMAC WI 2nd Edition, 1er octobre 2014
Garantie :	Garantie limitée de 1 an contre tout vice de fabrication. Contactez-nous pour plus de détails.

Note : Les dimensions des battants et traverses sont brutes. Ces dimensions peuvent varier selon l'ajustement des dimensions finies.
Pour plus d'information, consultez le guide des données techniques.